



Fülliger / geschlossenporiger Aufbau mit einer Lösungsmittel-PUR-Grundierung und einem Mehrschichtlack auch auf gebleichten Holzarten

Holzschliff

Korn 150 - 180 mit anschließender Entstaubung

Grundierung

- 2 - 4 x 100 - 150 g/m² Hesse PUR-GRUND **DG 4717-0005**
- + 4% LICHTSCHUTZMITTEL **ZD 9505**
- Mischungsverhältnis (volumetrisch) 5 : 1 mit Hesse PUR-HÄRTER **DR 4070**
- Zugabe 10 - 20 % **DV 4900** (bezogen auf die Lack- / Härtermischung)

Trocknung

jeweils > 6 h / 20 °C, ideal 16 h / 20 °C

Lackschliff

Korn 320 - 400 und anschließende Entstaubung.

Je poriger das Holz, umso mehr **Grundierschichten** sind mit dem Hesse PUR-GRUND **DG 4717-0005** und der Zugabe von **ZD 9505** aufzutragen. Es sind so viele Grundierarbeitsgänge vor der Abschlusslackierung mit **FANTASTIC-CLEAR DE 4877x (Glanzgrad)** und der Zugabe von **ZD 9505** durchzuführen, bis die zu lackierende Fläche vor dem Lackschliff geschlossenporig ist! Dabei ist die minimale und maximale Auftragsmenge (Nassfilm) pro Schicht sowie die Gesamtauftragsmenge von **DG 4717-0005** (Nassfilm) zu beachten. Angaben dazu finden Sie in der technischen Information zu dem Produkt.

Abschlußlackierung

- 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR **DE 4877x (Glanzgrad)**
- + 4% LICHTSCHUTZMITTEL **ZD 9505**

- Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit Hesse PUR-HÄRTER **DR 4071**
- Zugabe 20 - 25 % **DV 4900** (bezogen auf die Lack- / Härtermischung)

Verpackungsfähig

Nach Trocknung von > 16 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.

Produkte

DE 48770-0 FANTASTIC-CLEAR - transparenter Lack - **ultramatt**
DE 48770 FANTASTIC-CLEAR - transparenter Lack - **stumpfmatt**
DE 48772 FANTASTIC-CLEAR - transparenter Lack - **matt**
DE 48774 FANTASTIC-CLEAR - transparenter Lack - **seidenmatt**
DE 48777 FANTASTIC-CLEAR - transparenter Lack - **seidenglänzend**

DG 4717-0005 PUR GRUND
ZD 9505 LICHTSCHUTZMITTEL
DR 4070 PUR-HÄRTER
DR 4071 PUR-HÄRTER
DV 4900 PUR-VERDÜNNER

Weiterführende *Technische Beschreibungen* finden Sie unter <https://www.hesse-lignal.de/service/technische-beschreibungen.html>. Hier geben Sie unter „Suchtbegriff“ die Artikel-Nr. (z.B. DG 4750) ein und erhalten die gewünschten Informationen.

*Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.
Stand: 06.04.2019*