



Lichtechter Hochglanzaufbau mit lösungsmittelhaltigen PUR-Produkten auch auf gebleichten Holzarten

Holzschliff

Korn 150 - 180 mit anschließender Entstaubung

Grundierung

- 2 x 100 - 150 g/m² (Zwischentrocknung 20 - 30 min / 20 °C)
Hesse (MEGA) PUR-GRUND **DG 4717-0005**
- + 4 % LICHTSCHUTZMITTEL **ZD 9505**
- Mischungsverhältnis (volumetrisch) 5 : 1 mit Hesse PUR-HÄRTER **DR 4070**
- Zugabe 10 - 20 % **DV 4900** auf die Lack- / Härtermischung

Trocknung

> 16 h / 20 °C

Lackschliff

Korn 320 - 400 und anschließender Entstaubung.

Grundierung

- 2 - 4 x 100 - 150 g/m² Hesse PUR-GRUND **DG 4717-0005**
- + 4 % LICHTSCHUTZMITTEL **ZD 9505**
- Mischungsverhältnis (volumetrisch) 5 : 1 mit Hesse PUR-HÄRTER **DR 4070**
- Zugabe 10 - 20 % **DV 4900** auf die Lack- / Härtermischung

Trocknung

jeweils > 16 h / 20 °C

Lackschliff

Korn 400 - 600 und anschließender Entstaubung.

Je poriger das Holz, umso mehr Grundierschichten sind mit Hesse PUR-GRUNG **DG 4717-0005** und der Zugabe von **ZD 9505** aufzutragen. Es sind so viele Grundierarbeitsgänge vor der Abschlusslackierung mit Hesse PUR-ACRYL-BRILLIANTLACK **DU 45229** und der Zugabe von **ZD 9505** durchzuführen, bis die zu lackierende Fläche vor dem Lackschliff geschlossenporig ist! Dabei ist die minimale und maximale Auftragsmenge (Nassfilm) pro Schicht sowie die Gesamtauftragsmenge von **DG 4717-0005** (Nassfilm) zu beachten. Angaben dazu finden Sie in der technischen Information zu dem Produkt. Trocknung der letzten Grundierschicht vor der Endlackierung mit Hochglanz > 48 h / 20 °C.

Hochglanzlackierung

- 2 x 100 - 120 g/m² (Zwischentrocknung 20 - 30 min / 20 °C)
Hesse PUR-ACRYL-Brilliantlack **DU 45229**
- + 4% LICHTSCHUTZMITTEL **ZD 9505**
- Mischungsverhältnis (volumetrisch) 2 : 1 mit Hesse PUR-HÄRTER **DR 4005**
- Zugabe 10 - 20 % Hesse VERDÜNNER **DV 4935** auf die Lack- / Härtermischung)

Hochglanzpolieren

möglich nach > 24 h / 20 °C

Verpackungsfähig

nach Trocknung von > 72 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.

Anschlussbehandlung

siehe spezielle Technische Information „Polieren / Schwabbeln“.

Produkte

DG 4717-0005 (MEGA)-PUR-GRUND
DU 45229 PUR-ACRYL-BRILLIANTLACK

ZD 9505 LICHTSCHUTZMITTEL
DR 4070 PUR-HÄRTER
DR 4005 PUR-HÄRTER
DV 4900 PUR-VERDÜNNER
DV 4935 PUR-VERDÜNNER

Weiterführende *Technische Beschreibungen* finden Sie unter <https://www.hesse-lignal.de/service/technische-beschreibungen.html>. Hier geben Sie unter „Suchtbegriff“ die Artikel-Nr. (z.B. DG 4750) ein und erhalten die gewünschten Informationen.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.
Stand: 06.04.2019